



Ecostick® 1804

Beskrivelse:	En komponents polyuretan lim i vanddispersjon for kald liming.
Bruksområde:	Ideell for laminering og bretteing av skinn, kunstig skinn, stoffer, fôr, kartonger, gjenbrukte materialer, skinn med opptil 15% fett. Passer også for liming av PVC, nylon og riktig forberedte gummi-materialer.
Forholdsregler for håndtering:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under sprøyteapplikasjonen for å forhindre innånding av aerosoler og støv. Merking og sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig i sikkerhetsdatabladet.
Optimal bruk:	Bruksanvisning for Liming: Påfør limet på begge overflater som skal limes sammen. La limet tørke helt. For kald liming, koble de to delene sammen innen 20 minutter etter tørking og trykk forsiktig. For laminering av skinn med stoffer, moltopen, skumgummi, påfør limet på en side, og påfør rikelige mengder på skinnen eller det mindre absorberende materialet. Koble sammen umiddelbart. Ved slutten av den kalde limetiden (omtrent 30 minutter etter påføring), er det mulig å reaktivere limet ved varme (overflatetemperatur: 60-65°C). La limet tørke i ytterligere 48 timer for å oppnå full limstyrke.
Obs:	Ecostick® 1804 er motstandsdyktig mot gulning. Det krever ikke aktivering ved varme hvis det limes innen 20 minutter etter tørking. Liming ved varmeaktivering og ved tilsetning av katalysator er også mulig.
Rengjøring	Vanlig rengjøring med vann, eller andre rengjøringsmidler som anbefales for fjerning av tørt lim.
Applikasjon:	Sprøytepistol, pensel.
Mengde:	50 – 150 g/m ² , spørres på materialet.
Åpen tid:	Kald liming: Opptil 20 minutter etter tørking. Varmeaktivering: innen 48 timer.
Temperatur under bruk:	Romtemperatur, ikke under 16°C.
Brukstid:	4 timer.
Fortynning:	Demineralisert vann.
Hardener:	Harter FI 1002A (3-6%).

Tekniske data

Faststoffinnhold	Cirka. 52%
Tetthet på 20 °C	Cirka. 1.06 g/cm ³
pH	6 – 8
Farge	Hvit
Viskositet	1200 – 1800 mPa*s
Holdbarhet	9 måneder
Oppbevaring	Oppbevar i de originale forseglede beholdere, på et kjølig og tørt sted, uten direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur er 5-30°C. Produktet er følsomt for frysing og blir irreversibelt skadet ved temperaturer under 5°C.



Strandveien 2C, 3050 Mjøndalen

Telefon: (+47) 32 23 01 20

E-post: post@gustavsenas.no